

city

caratteristiche tecniche*

technical characteristics
caractéristiques techniques
technische eigenschaften

metodo di prova
test method
methode d'essai
prufmethode

fondi - 60x60
plain tile
fond
unifliese

	gres smaltato gl glazed stoneware grès émaillé glasiertes feisteinzeug		
	spessore thickness épaisseur stärke		11 mm
	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau wasserabsorption	iso 10545-3	$E \leq 0,04\%$
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	iso 10545-12	resistente resistant résistant beständig
	resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion beigefestigkeit	iso 10545-4	$\geq 50 \text{ N/mm}^2$ $\geq 510 \text{ Kg/cm}^2$
	sforzò di rottura (S) breaking strength (S) chargement de rupture (S) bruchlast (S)	iso 10545-4	$\geq 3000\text{N}$
	resistenza all'abrasione superficiale resistance to superficial abrasion résistance à l'abrasion superficielle oberflächliche reibungsbeständigkeit	iso 10545-7	pei 5
	dilatazione termica lineare thermal expansion expansion dilatation thermique linéaire thermische dilatation dilatation	iso 10545-8	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux choc thermiqu temperaturwechselbeständigkeit	iso 10545-9	classe 5 resistente resistant résistant beständig
	resistenza attacco chimico chemical resistance résistance chimique chemischee beständigkeit	iso 10545-13	gla, gha resistente resistant résistant beständig
	resistenza attacco chimico a prodotti di uso domestico house hold chemicals resistance résistance aux agent chimique des produits emploi domestique chemischee beständigkeit gegen haushalt putzmittel	iso 10545-13	ga resistente resistant résistant beständig
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches fleckenbeständigkeit	iso 10545-14	resistente resistant résistant beständig
	resistenza allo scivolamento slip resistance résistance au glissement rutschfestigkeit	din 51130	r9
	coefficiente di attrito dinamico dynamic friction coefficient coefficient de friction dynamique dynamischer reibungskoeffizient	b.c.r.	$\mu > 0,40$
	coefficient of friction (C.O.F.) coefficiente attrito statico	astm c1028	wet/dny ✓ $> 0,60$

*ISO 13006-G Bla GL - EN 14411-G Bla GL - ANSI 137.1 (Glazed Impervious Porcelain Paver Tile)



Per informazioni relative alla marcatura CE dei prodotti Lea consultare il Sito Internet www.ceramichelea.com
For further information relative to CE regulations for Lea products, please consult the website www.ceramichelea.com